Revran WB 870 usa en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que confiere resistencia al moho y algas. Producto fácil de aplicar, proporcionando acabado excelente de durabilidad, excelente nivelación, cobertura, elasticidad, adhesión y capacidad de lavado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO
Acabado a base de copolímeros acrílicos estirenados y epoxy.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a la albañilería, hormigón, prefabricados, entre otros. Adecuado para uso en interiores en los pasillos, cocinas, baños, aseos, especialmente en ambulatorios y hospitales, no presentan un fuerte olor, y ser altamente lavable.

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR	Consultar a nuestro departamento técnico.	Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.
TEXTURA	Brillante	
SÓLIDOS POR VOLUMEN	32% ± 2	De acuerdo con ISO 3233
PESO POR LITRO	1,180 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	No aplicable.	
VOC	No aplicable.	
RENDIMIENTO TEÓRICO	10,0 m^2/l para 30 µm	
RELACIÓN DE MEZCLA		PESO VOLUMEN
	Comp. A	
	Comp. B	
VIDA UTIL DE LA MEZCLA	No aplicable.	
TIEMPO DE INDUCCIÓN	No aplicable.	
ESPESOR HÚMEDO	94 µm	
ESPESOR SECO	30 µm	

TIEMPO DE SECADO, para 30 µm — 25°C

	Mínimo	Máximo
Tacto		1 h
Manejo		2 h
Repintado	6 h	30 dias

CONDICIONES AMBIENTALES	**Temperatura**	Deverá estar entre 0 y 40°C.
	Humedad	Entre 30 e 85%
	Punto de rocío	Sustrato minimo 3°C por encima del punto de rocío .
	Diluyente	Agua.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

DATOS DE APLICACIÓN	**Trincha**	No es necesario diluir. Sólo para un pequeño toques y refuerzo de costuras de soldaduras, esquinas, etc.
	Rodillo	Diluir hasta 10% en volumen de agua. Utilice rollo antirespingo.
	Pistola convencional	Diluir com agua a volumen con 10%.r. Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 o similar. Presión de pulverización de 3,0 a 4,0 kgf / cm 2 (40 a 60 psi). Regular la presión interna del tanque de entre 0,75 y 1,0 kgf / cm 2 (10 a 15 psi).
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	**Mampostería y hormigón**	La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, lubricantes, grasas, el moho, el polvo y otros contaminantes. El polvo causado por la masa de lijado, pintura, etc, para que no queden restos retirar con agua. Acerca yeso nuevo o en buenas condiciones, aplicar una capa de sellador acrílico.
	Primer recomendado	Acrílico sellador. Los cebadores para Alquídicos en general, ver nuestro Departamento Técnico.
	Pintura ya existente	La superficie debe estar limpia, libre de aceite, grasa y polvo. No puede mostrar zonas con desprendimientos. Proceda lijado com lija 220.
	Acabado recomendado	No aplicable.

FECHA DE EXPIRACIÓN	12 meses después de la fecha de fabricación.
NÚMERO ONU	**1263**
NÚMERO DE RIESGO	**33**

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.
2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25 ° C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.

2. Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.

3. Inflamabilidad: Manténgalo alejado de llamas y chispas.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.

5.Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.

2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.

3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.